711
SILICONE SANITAIRE DOUCHE - BAIGNOIRE ACRYLIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Mastic silicone neutre de qualité supérieure, à élasticité permanente et résistant à l'eau, neutre et inodore pour baignoires acryliques et parois de douche en matière synthétique. Insensible aux moisissures.

DOMAINE D'APPLICATION
Pour des joints de baignoires acryliques et de parois de douche en matière synthétique.

CARACTERISTIQUES
- Résiste à l'eau (de mer)
- Insensible aux moisissures
- Résiste aux U.V. et aux intempéries
- Résiste à des températures de −50°C à +150°C
- Facile à travailler
- Ne peut pas être peint
- Elasticité permanente
- Exempt d'acides
- Excellente adhérence sans primer
- Résiste aux produits chimiques
- Inaltérable

Description	Nr d'article	UC	EAN (pièces)	EAN (carton)
Cartouche 310 ml transparent	300004000	12	5413624700136	5413624701287
Cartouche 310 ml blanc	300004001	12	5413624700143	5413624701294
Cartouche 310 ml camée/perg	300004005	12	5413624700150	5413624701300
Tube 50 ml transp.			5413624702772	5413624702833

MISE EN ŒUVRE
Préparation du support: Le support doit être bien sec, propre et débarrassé de poussière, de rouille de peinture et de graisse.
Outils: Utiliser la cartouche dans un pistolet. Nettoyer les outils à White Spirit.
Temps de séchage: Forme un film de surface après env. 15 minutes. Durcissement: 2 mm en 24 heures, (à 23°C et 50% d'humidité de l'air relative).
Température de travail: De +5 à +40°C.

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée qu'en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convient à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

711
SILICONE SANITAIRE DOUCHE - BAIGNOIRE ACRYLIQUE

Consommation: 1 cartouche pour env. 8 m. de joint de 6 x 6 mm.

MODE D'EMPLOI

1. protéger les bords du joint avec bande adhésive
2. couper le bout fileté de la cartouche, visser la canule sur la cartouche et couper en fonction du joint
3. appliquer la silicone avec un pistolet.
4. racler l'excès de silicone
5. retirer la bande adhésive
6. lisser.

Conseil: Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Utiliser et conserver entre 5° C et 35° C. Le mastic frais est éliminé au Rexon Nettoyant de Silicone. Le mastic durci est éliminé mécanique-ment. En suite il faut le traiter avec Eliminateur Silicone durci.

PROPRIETES
Dilution: non applicable.
Résistance à la température: de -50°C à +150°C.
Résistance à l'humidité: très bonne
Résistance aux produits chimiques: très bonne.
Recouvrement: non.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matière première de base: Silicone
Couleur : blanc, camée/pergamon en transparent
Densité: 1,02 g/cm³
pH : neutre

Elasticité de rupture: 300%
Résistance à la traction: 0,55 N/mm2

STABILITE A LA CONSERVATION
Au moins 24 mois au frais et à l'abri du gel.

CONSEILS DE SECURITE
Fiche de sécurité disponible à la demande.

CLASSIFICATION DE TRANSPORT
non applicable.

TACHES DE MASTIC
Oter immédiatement les taches à l'aide de White Spirit. Le mastic durci ne peut s'enlever que mécaniquement.

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée qu'en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convient à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.